

PERLIT

ВЫРАВНИВАЮЩАЯ ГИПСОВАЯ ШТУКАТУРКА С ТОЛЩИНОЙ НАНЕСЕНИЯ ДО 70 ММ



толщина до 70 мм

Упаковка: 30 кг



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Гипсовая штукатурка Perlit предназначена для первоначального выравнивания поверхностей и заполнения мелких дефектов на бетонных, цементно-известковых, цементно-песчаных, гипсовых и т.п. основаниях на стенах и потолках внутри зданий. При необходимости может быть окрашена или оклеена обоями. За один проход смесь можно наносить слоем толщиной до 70мм.

СВОЙСТВА

- ▶ обладает высокой адгезией к основаниям;
- ▶ пластична и удобна в работе;
- ▶ тиксотропная;
- ▶ создает «дышащую» паропроницаемую поверхность;
- ▶ пригодна для окрашивания и оклейки обоями;
- ▶ не возможно нанесение механизированным способом.

ПРИМЕЧАНИЯ

Работы следует выполнять в сухих условиях, при температуре воздуха и основания от 5 до 30 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. Все изложенные в техническом описании показатели качества и рекомендации верны при температуре окружающей среды 20 °С и относительной влажности воздуха 60%. В других условиях возможно изменение времени потребления, открытого времени и времени высыхания материала.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (При 23°С и 50% относительной влажности)

Состав:	смесь гипса, полимерных модификаторов и минеральных наполнителей
Расход:	ок. 0,9 кг/м ² на миллиметр толщины слоя
Время потребления:	не менее 1-го часа
Адгезия к бетону в возрасте 28 дней:	не менее 0,35 МПа
Прочность на сжатие в возрасте 28 дней:	не менее 5 МПа
Готовность к покраске:	через 1 суток
Температура эксплуатации:	от -50 до +70 °С
Готовность к шлифованию:	через 24 часа

СРОК ХРАНЕНИЯ

В сухих условиях, на поддонах, в оригинальной неповрежденной упаковке – не более 6 месяцев со дня изготовления.

