

SEAL 500

ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ СМЕСЬ



Упаковка: 25 кг



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- для наружной и внутренней гидроизоляции заглубленных и подземных сооружений;
- для гидроизоляции небольших монолитных ванн, крытых бассейнов и резервуаров для воды хозяйственно-питьевого назначения;
- для гидроизоляции влажных помещений;
- для защиты градириен, гидротехнических и очистных сооружений, тоннелей и других бетонных конструкций от увлажнения и морозного разрушения;
- для заполнения шпуров и пустот старых зданий.

СВОЙСТВА

- ▶ обладает высокой паропроницаемостью;
- ▶ морозостойкая;
- ▶ устойчива к солевой и щелочной агрессии;
- ▶ легко наносится кистью и шпателем;
- ▶ пригодна для внутренних и наружных работ;
- ▶ экологически безопасна.

ПРИМЕЧАНИЯ

На деформирующихся основаниях, террасах и стяжках с подогревом в смесь следует добавлять эластификатор AX 950 (6,0 л эластификатора + 3,0 л воды на 25 кг сухой смеси). Гидроизоляцию следует защитить от механических повреждений плиточной облицовкой или несодержащими гипсовую штукатуркой или стяжкой.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

(При 23°C и 50% относительной влажности)

Состав:	смесь цемента, полимерных модификаторов и минеральных наполнителей
Расход:	ок. 1,3 кг/м ² на 1 миллиметр толщины слоя
Водонепроницаемость:	0,4 МПа
Адгезия к бетону в возрасте 28 дней:	не менее 0,8 МПа
Прочность на сжатие:	не менее 15 МПа
Готовность к креплению плиток:	через 3 суток
Температура эксплуатации:	от -50 до +70 °C
Морозостойкость:	не менее 300 циклов

СРОК ХРАНЕНИЯ

В сухих условиях, на поддонах, в оригинальной неповрежденной упаковке – не более 12 месяцев со дня изготовления.

