

CF 72 Level

САМОВЫРАВНИВАЮЩАЯСЯ СТЯЖКА ДЛЯ ПОЛА



Толщина до 100 мм

Упаковка: 25 кг



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Смесь CF 72 предназначена для устройства оснований и стяжек пола толщиной от 30 до 100 мм. Используется для ремонта горизонтальных цементных покрытий пола, бетонных оснований, скругления углов. CF 70 имеет жесткопластичную консистенцию и позволяет формировать уклоны. Может применяться в качестве основания под укладку плиток, а также ламината, ПВХ покрытий, ковролина и т.д.

СВОЙСТВА

- ▶ легко выравнивается;
- ▶ технологический проход возможен через 8-12 часов;
- ▶ износостойкая, может применяться без покрытия;
- ▶ пригодна для изготовления стяжек с подогревом;
- ▶ пригодна для механизированного нанесения;
- ▶ пригодна для наружных и внутренних работ.

ПРИМЕЧАНИЯ

Работы следует выполнять в сухих условиях, при температуре воздуха и основания от 5 до 30 °C и относительной влажности воздуха не более 80%. Все изложенные в техническом описании показатели качества и рекомендации верны при температуре окружающей среды 20 °C и относительной влажности воздуха 60%. В других условиях возможно изменение времени потребления, открытого времени и времени высыхания материала.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

(При 23°C и 50% относительной влажности)

Состав:	смесь цемента с минеральными наполнителями и полимерными модификаторами
Расход:	ок. 1,8 кг/дм ³
Возможность прохода:	через 12 часов
Адгезия к бетону в возрасте 28 суток:	не менее 0,5 МПа
Прочность на сжатие в возрасте 28 суток:	не менее 25 МПа
Температура применения:	от 5 до +30 °C
Температура эксплуатации:	от -50 до +70 °C
Готовность к укладке покрытий:	через 7 суток

СРОК ХРАНЕНИЯ

