

# CF 74 Нивелир

УНИВЕРСАЛЬНАЯ САМОВЫРАВНИВАЮЩАЯСЯ СМЕСЬ



Упаковка: 25 кг



## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Выравнивающая смесь CF 74 предназначена для изготовления стяжек, в т.ч. с подогревом, и выравнивания оснований пола, эксплуатирующихся в условиях низких и умеренных механических нагрузок, внутри и снаружи зданий (жилых и общественных помещений, на балконах, террасах, эксплуатируемых кровлях и т.д.). Предназначена как для ручного, так и для механизированного нанесения.

## СВОЙСТВА

- безусадочная;
- может применяться на слабых основаниях;
- устойчива к растрескиванию;
- технологический проход возможен через 6-8 часов;
- пригодна для механизированного нанесения;
- может применяться на стяжках с подогревом;
- пригодна только для внутренних работ.

## ПРИМЕЧАНИЯ

Работы следует выполнять в сухих условиях, при температуре воздуха и основания от 5 до 30 °C и относительной влажности воздуха не более 80%. Все изложенные в техническом описании показатели качества и рекомендации верны при температуре окружающей среды 20 °C и относительной влажности воздуха 60%. В других условиях возможно изменение времени потребления, открытия времени и времени высыхания материала.

## СРОК ХРАНЕНИЯ

В сухих условиях, на поддонах, в оригинальной неповрежденной упаковке – не более 12 месяцев со дня изготовления.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

(При 23°C и 50% относительной влажности)

Состав:	смесь цементов с минеральными заполнителями и полимерными модификаторами
Расход:	ок. 1,6 кг/м <sup>2</sup> на 1 миллиметр толщины слоя
Возможность прохода:	через 12 часов
Адгезия к бетону в возрасте 28 суток:	не менее 0,5 МПа
Прочность на сжатие в возрасте 28 суток:	не менее 15 МПа
Температура применения:	от 5 до +30 °C
Температура эксплуатации:	от -50 до +70 °C
Готовность к укладке покрытий:	через 3 суток



Шебер  
программа лояльности