

# EP 201 2K

**УПРОЧНЯЮЩАЯ ДВУХКОМПОНЕНТНАЯ ЭПОКСИДНАЯ ГРУНТОВКА ДЛЯ СЛАБЫХ СТЯЖЕК**



Упаковка: 20 кг



## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Используется для получения твердого основания перед нанесением промышленных полов. Используется для получения поверхностей с высокой абразивной прочностью и нескользящей поверхности, таких как пищевые комбинаты, ходильные камеры, перед нанесением Premix EP 305 эпоксидного многослойного финишного покрытия. Идеально подходит для получения гигиенических непылящихся помещений.

## СВОЙСТВА

- ▶ Не содержит растворителей;
- ▶ Отличная адгезия;
- ▶ Устойчивость к механическому истиранию;
- ▶ Высокая устойчивость к воздействию химических веществ;
- ▶ Соответствует гигиеническим требованиям
- ▶ Легко очищается

## ПРИМЕЧАНИЯ

Работы следует выполнять в сухих условиях, при температуре воздуха и основания от 5 до 30 °C и относительной влажности воздуха не более 80%. Все изложенные в техническом описании показатели качества и рекомендации верны при температуре окружающей среды 20°C и относительной влажности воздуха 60%. В других условиях возможно изменение времени потребления, открытия времени и времени высыхания материала.

## СРОК ХРАНЕНИЯ

В сухих условиях, на поддонах, в оригинальной неповрежденной упаковке – не более 12 месяцев со дня изготовления.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		(При 23°C и 50% относительной влажности)
Состав:		смесь эпоксида, отвердителя, модификаторов и минеральных наполнителей
Расход:		ок. 200-400 г/м <sup>2</sup>
Возможность прохода:		через 12-24 часов
Адгезия к бетону:		не менее 40 кг/см <sup>2</sup>
Прочность на сжатие:		не менее 700 кг/см <sup>2</sup>
Модуль эластичности:		10 000 кг/см <sup>2</sup>
Температура эксплуатации:		от -50 до +70 °C
Готовность к укладке покрытий:		через 24 часа



Шебер  
программа лояльности