

# EP 202 2K

## ДВУХКОМПОНЕНТНАЯ ЭПОКСИДНАЯ ГРУНТОВКА



Упаковка: 20 кг



### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Используется для получения твердого основания перед нанесением промышленных полов. Используется для получения поверхностей с высокой абразивной прочностью и нескользящей поверхности, таких как пищевые комбинаты, холодильные камеры, перед нанесением Premix EP 305 эпоксидного многослойного финишного покрытия. Идеально подходит для получения гигиенических непылящихся помещений.

### СВОЙСТВА

- ▶ Не содержит растворителей;
- ▶ Отличная адгезия;
- ▶ Устойчивость к механическому истиранию;
- ▶ Высокая устойчивость к воздействию химических веществ

### ПРИМЕЧАНИЯ

Работы следует выполнять в сухих условиях, при температуре воздуха и основания от 5 до 30 °C и относительной влажности воздуха не более 80%. Все изложенные в техническом описании показатели качества и рекомендации верны при температуре окружающей среды 20 °C и относительной влажности воздуха 60%. В других условиях возможно изменение времени потребления, открытого времени и времени высыхания материала.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

(При 23°C и 50% относительной влажности)

Состав:	смесь эпоксиды, отвердителя, модификаторов и минеральных наполнителей
Расход:	ок. 200-400 г/м <sup>2</sup>
Возможность прохода:	через 12-24 часов
Адгезия к бетону:	не менее 40 кг/см <sup>3</sup>
Прочность на сжатие:	не менее 700 кг/см <sup>3</sup>
Модуль эластичности:	10 000 кг/см <sup>2</sup>
Температура эксплуатации:	от -50 до +70 °C
Готовность к укладке покрытий:	через 24 часа

### СРОК ХРАНЕНИЯ

В сухих условиях, на поддонах, в оригинальной неповрежденной упаковке – не более 12 месяцев со дня изготовления.

