

DECOMIN 315 California

МИНЕРАЛЬНАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА С ФАКТУРОЙ
«КАМЕШКОВАЯ»



Упаковка: 25 кг



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Штукатурная смесь Decomin 315 предназначена для изготовления тонкослойных декоративных покрытий с зернистой фактурой на бетоне, цементных и гипсовых штукатурках, гипсокартоне, древесностружечных плитах и т.п. основаниях внутри и снаружи зданий. Рекомендована для систем теплоизоляции Premix Therm.

СВОЙСТВА

- выпускается с размерами зерен 1,5, 2,0 и 2,5 мм;
- пригодна для механизированного нанесения;
- гидрофобная;
- обладает высокой паропроницаемостью;
- устойчива к ультрафиолету;
- ударопрочная;
- морозо- и атмосферостойкая;
- экологически безопасная.

ПРИМЕЧАНИЯ

Работы следует выполнять в сухих условиях, при температуре воздуха и основания от 5 до 30 °C и относительной влажности воздуха не более 80%. Все изложенные в техническом описании показатели качества и рекомендации верны при температуре окружающей среды 20 °C и относительной влажности воздуха 60%. В других условиях возможно изменение времени потребления, открытого времени и времени высыхания материала.

СРОК ХРАНЕНИЯ

В сухих условиях, на поддонах, в оригинальной неповрежденной упаковке – не более 12 месяцев со дня изготовления.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

(При 23°C и 50% относительной влажности)

Состав:	смесь цемента, полимерных модификаторов и минеральных наполнителей
Расход:	ок. 2,5 кг/м ² для фракции 1,5 кг и ок. 3,0 кг/м ² для фракции 2,5 кг
Время потребления:	не менее 60 минут
Адгезия к бетону в возрасте 28 дней:	не менее 0,5 МПа
Открытое время:	25 минут
Группа горючести:	НГ (ГОСТ 30244-94)
Температура эксплуатации:	от -50 до +70 °C
Морозостойкость:	не менее 100 циклов



Шебер
программа лояльности