

CR 56 Express

БЫСТРОТВЕРДЕЮЩАЯ РЕМОНТНАЯ СМЕСЬ ДЛЯ ПОЛА И БЕТОНА (ОТ 5 ДО 35 ММ)



от 5 до 35 мм

Упаковка: 25 кг



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Ремонтная смесь CR 56 предназначена для срочного ремонта бетонных и железобетонных конструкций при наружных и внутренних работах. Применяется для заполнения выбоин, крупных каверн, дефектов и неровностей глубиной не менее 5 мм как на горизонтальных, так и на вертикальных основаниях, например, при ремонте кромок ступеней лестниц, рамп, пандусов, дебаркадеров, бетонных опор и балок, градирен, эстакад, мостов, бордюрного камня и т.д. Пригодна для эксплуатации в условиях высоких механических нагрузок и постоянного воздействия воды – в промышленных цехах, складах с вилочными погрузчиками, гаражах, паркингах, очистных сооружениях и т.п. Может применяться как без покрытия, так и под укладку самовыравнивающихся смесей и плиточных облицовок, а также для изготовления стяжек. За один проход смесь можно наносить слоем толщиной от 5 до 35 мм.

СВОЙСТВА

- ▶ имеет вязко-пластичную консистенцию;
- ▶ технологический проход возможен через 6 ч;
- ▶ износостойкая;
- ▶ водо- и морозостойкая;
- ▶ высокопрочная, устойчива к воздействию высоких сосредоточенных нагрузок;
- ▶ может применяться на вертикальных основаниях;
- ▶ пригодна для наружных и внутренних работ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

(При 23°C и 50% относительной влажности)

Состав:	смесь цемента с минеральными заполнителями и полимерными модификаторами
Расход:	ок. 1,4 кг/дм ³
Максимальный размер зерен:	3,2 мм
Адгезия к бетону в возрасте 28 суток:	не менее 1,5 МПа
Прочность на сжатие в возрасте 28 суток:	не менее 36 МПа
Высыхание:	через 6 часов
Температура эксплуатации:	от -50 до +70 °C
Морозостойкость:	не менее 300 циклов

СРОК ХРАНЕНИЯ

В сухих условиях, на поддонах, в оригинальной неповрежденной упаковке – не более 12 месяцев со дня изготовления.

