

AX 900 Binder

АДГЕЗИОННАЯ ДОБАВКА ДЛЯ РАСТВОРОВ И БЕТОНА И
КОНТАКТНАЯ ДИСПЕРСИЯ. ЗАТВОРИТЕЛЬ ДЛЯ ПОЛОВ



Упаковка: 10, 30 кг



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Адгезионная добавка AX 900 предназначена для изготовления адгезионных слоев перед нанесением цементных стяжек и штукатурок, а также при выполнении бетонных работ, с целью повышения адгезии наносимых материалов к плотным минеральным основаниям внутри и снаружи зданий. Может применяться при изготовлении стяжек из традиционных цементно-песчаных растворов и напольных выравнивающих смесей, перед нанесением ремонтной смеси CF 70, для изготовления обрызгов и полуобрызгов при штукатурных работах. Пригодна для приготовления растворных смесей, наносимых механизированным способом. Введение добавки в бетонные и растворные смеси повышает их адгезию к бетону, технологичность, подвижность, стойкость к динамическим нагрузкам, снижает усадку и трещинообразование, увеличивает жизнеспособность и предотвращает пересыхание. Добавку рекомендуется вводить в растворные смеси при возведении, оштукатуривании кладок из клинкерного кирпича и стеклянных блоков.

СВОЙСТВА

- ▶ жидкая;
- ▶ повышает адгезию к минеральным основаниям;
- ▶ предотвращает пересыхание растворных смесей;
- ▶ щелочестойкая;
- ▶ пригодна для внутренних и наружных работ;
- ▶ экологически безопасна.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

(При 23°С и 50% относительной влажности)

Область применения	Размер зерна заполнителя	Объемное соотношение цемент : заполнитель	Соотношение AX 900 : вода	Расход AX 900 на 1 мм толщины слоя
Изготовление адгезионных слоев и обрызгов	0–4,0 мм	1 : 2	1 : 2	около 0,125 л/м2
Добавка в бетонные и растворные смеси при толщине слоя: до 5 мм от 6 до 15 мм от 16 до 30 мм от 31 до 50 мм	0–0,5 мм 0–2,0 мм 0–4,0 мм 0–8,0 мм	1 : 2 1 : 3 1 : 3 от 1 : 3 до 1 : 4	1 : 2 1 : 3 1 : 4 1 : 6	около 0,06 л/м2 около 0,04 л/м2 около 0,03 л/м2 около 0,02 л/м2

СРОК ХРАНЕНИЯ

В сухих условиях, на поддонах, в оригинальной неповрежденной упаковке – не более 12 месяцев со дня изготовления.

